



DECOR DE PROVENCE

ТОНКОСТРУКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

С эффектом в марокканском стиле

- Не требует идеально ровной поверхности
- Точно передает декоративный эффект
- Устойчиво к влажной уборке
- Легко наносится

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Décor de provance высокопластичная масса для создания различных декоративных эффектов: это может быть нарочито грубая фактура шероховатой штукатурки с участками обнаженной каменной кладки, элегантно оштукатуренные стены в стиле прованс, или же роскошные стены под мрамор с имитацией традиционной марокканской штукатурки.

ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски. Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой.

Обработать поверхность грунтом Атогсе в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности) валиком или кистью, для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности. После полного высыхания для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности нанести грунт-краску Sous-couche (расход 0,12-0,2 кг/м², время сушки 4 часа) валиком с ворсом так, чтобы поверхность была идеально гладкой без «шубки», для чего Sous-couche раскатывают в разных направлениях по поверхности. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать краску-грунт Sous-couche на полтона светлее финишного покрытия.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением Le béton хорошо перемешать. Материал готов к применению. Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

Для усиления декоративного эффекта, в качестве финишного слоя рекомендуется использовать следующие материалы: Cire teitée, Cire, Laqué mat.

После работы инструменты промыть водой. В труднодоступных местах используйте кисть.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание

Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые гипсокартонные плиты

ЛОС

<5

Ср. расход

1-1,2 кг/м²

Межслойная сушка

6-12 часов

Полное
высыхание

24 часа

Окончательный
набор прочности

28 дней

Колеровка

Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Décor de Provence

