



ROMAIN

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

С эффектом мраморного травертина

- Паропроницаемый
- Устойчив к УФ-излучению и атмосферным воздействиям
- Повышенная износостойкость
- 12 цветов в коллекции

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Amorce в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности, время сушки 2-3 часа) валиком или кистью для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

После полного высыхания для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности нанести грунт-краску Base quartz (расход 0,15-0,30 кг/м², время сушки 6-12 ч), получаемая поверхность имеет легкую шероховатость. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением Romain аккуратно перемешать вручную. Материал готов к применению.

Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

Наносите материал кельмой небольшими участками короткими или протяжными крестовыми движениями для создания участков разной толщины. Широкие редкие мазки образуют более спокойную фактуру, частые и мелкие - более декоративную и эффектную фактуру. После работы помыть инструменты водой.

Декоративная штукатурка с эффектом мраморного травертина — это современное воплощение древней традиции использования этого камня в архитектуре. Травертин, известный по таким сооружениям Древнего Рима, как Колизей, до сих пор ценится за благородную текстуру и изысканный внешний вид. Современные материалы позволяют воссоздать уникальную фактуру природного камня с практически неповторимым рисунком, напоминающим мрамор, гранит или древесные волокна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цементная штукатурка, гипсовая штукатурка, гипсовые и гипсокартонные плиты
ЛОС	<5
Ср. расход	1,5-2 кг/м ²
Межслойная сушка	6-12 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Колеровка	Универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

