



ONE COAT

ВЫСОКОПРОЧНАЯ КРАСКА

Для стен с высокой эксплуатационной нагрузкой

- Гипоаллергенный состав
- На водной основе, без запаха
- Гладкое, прочное, эластичное покрытие
- Моющаяся

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Матовая акриловая краска для стен — идеальное решение для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обеспечивает прочное, гипоаллергенное покрытие, безопасное для здоровья.

Подходит для стен и потолков в комнатах с нормальной и повышенной влажностью, легко моется неабразивными средствами и скрывает мелкие дефекты поверхности.

Покрытие обладает приятным тактильным ощущением Soft Touch. Отлично подходит для гостиных, спален, детских и других жилых помещений.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Удалите остатки старых покрытий, включая меловую побелку.

Поверхности, окрашенные эмалью или масляной краской, обработайте наждачной бумагой до матовости, промойте мыльным раствором, сполосните водой и просушите. Дефекты зашпаклюйте и отшлифуйте.

При наличии грибка или водорослей тщательно очистите поверхность щеткой и обработайте микробицидным составом, затем просушите.

Для укрепления и обеспыливания рекомендуется использовать грунт глубокого проникновения Maitre Deco Amorce.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить кистью, валиком или краскопультом в два слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой до 10%, финишный слой наносится без разбавления.


При использовании метода безвоздушного нанесения краску необходимо перемешать и пропустить через сито/фильтр.

Рекомендуемое рабочее давление от 140 до 180 бар, угол распыления факела 30-40°, диаметр сопла 0,011-0,013 дюйма.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Бетон, кирпич, минеральная штукатурка, гипсокартон, обои под покраску, ДВП
ЛОС	<1
Белизна	95 %
Ср. расход	12 м ² /л
Межслойная сушка	4-6 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Базы под колеровку	База А (светлые тона) База С (насыщенные тона)
Колеровка	Универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300

