



LA BETON

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

Для создания эффекта декоративного бетона

- Воссоздает стили: Арт Бетон, Лофт, Гранж, Art Studio
- Легко наносится
- Теплая на ощупь
- Не дает усадки
- 12 цветов в коллекции

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Декоративная штукатурка для создания эффектов Арт Бетон, Loft, Гранж и Art Studio — идеальное решение для современных интерьеров. Материал точно воссоздает текстуру бетона с характерными неровностями и белесым налетом, придавая стенам индустриальный стиль.

Готовая к применению, обладает отличной адгезией, устойчива к истиранию и безопасна для здоровья благодаря нетоксичному составу. Высокая паропроницаемость и нулевая теплопроводность обеспечивают комфорт в помещении, а уникальное тактильное ощущение делают покрытие мягким и теплым на ощупь.

ПОДГОТОВКА

Наносите материал на сухую, чистую, предварительно выровненную поверхность. Удалите непрочные участки и остатки старой краски. Защитите неокрашиваемые зоны скотчем или плёнкой.

Обработайте поверхность грунтом Аморге в один слой (расход 0,12–0,20 л/м², время сушки 2–3 часа) кистью или валиком для укрепления, обеспыливания и улучшения адгезии.

После высыхания нанесите грунт-краску Base Quartz для цветового выравнивания (расход 0,15–0,30 кг/м², сушка 6–12 часов). Поверхность приобретает лёгкую шероховатость. При необходимости нанесите второй слой. В труднодоступных местах используйте кисть

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением Le béton хорошо перемешать. Материал готов к применению.

Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала.

Для усиления декоративного эффекта, в качестве финишного слоя рекомендуется использовать следующие материалы: Cire teitée, Cire, Laqué mat.

После работы инструменты промыть водой. В труднодоступных местах используйте кисть.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые гипсокартонные плиты;
	ДСП, ДВП и другие деревянные поверхности
ЛОС	<5
Ср. расход	1 кг/ м²
Межслойная сушка	6-12 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Колеровка	Универсальными пигментами пастами по каталогу Le Beton.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

