



MICROCIMENT DEVANT

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА С ЭФФЕКТОМ БЕТОНА

- Двухкомпонентный состав
- Высокая эксплуатационная нагрузка
- Прямой контакт с водой
- Повышенная износостойкость
- 22 цвета в коллекции

БЕЗ СТЫКОВ И ШВОВ

Создайте эффектный и полностью гладкий бетонный пол без стыков, соединений и видимых переходов — идеально ровный и монолитный дизайн в любом помещении.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Этот материал сочетает в себе не только внешнюю привлекательность, но и высокую прочность. Шлифованный бетон отлично подходит для зон с высокой проходимостью — от квартир до коммерческих помещений.

ШЛИФОВАННЫЙ БЕТОН

Подчеркните современный характер вашего пространства с помощью шлифованного бетона, который особенно выигрышно смотрится в направлениях Лофт, Хай-тек и Индастриал. Грубая эстетика и нарочитая небрежность создают атмосферу урбанистического шарма.

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ БЛАГОДАРЯ СПЕЦИАЛЬНОМУ ЛАКУ

ПОДОЙДЕТ ДЛЯ

Минеральных оснований:

- Бетонные
- Цементные
- Оштукатуренные стены и перегородки
- Кирпичная кладка
- Гипсокартонные листы
- Гипсовая штукатурка и шпатлевка

Деревянных оснований (листовые):

- Влагостойкая фанера
- МДФ (древесноволокнистая плита)
- ДСП (плиты из древесных частиц)
- ОСБ плиты (ориентированно-стружечные плиты)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Декоративная
Способ нанесения	Кельма
Ср. расход	0,5 кг/м ²
Межслойная сушка	2 часа
Полное высыхание	24 часа

Система Microciment обеспечивает повышенную устойчивость к влаге, что делает её отличным выбором даже для помещений с повышенной влажностью, таких как кухни или ванные комнаты.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность.

Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов.

Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой и обеспылить поверхность.

Перед нанесением Microciment Devant на основание необходимо нанести 1-2 слоя грунта Amorсе в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности) валиком или кистью, для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

При нанесении на стены дополнительно нанести на поверхность грунт-краску Base Quartz.

Microciment Devant может содержать небольшое количество мелких комков, перед применением желателен просев, рекомендуемое сито – 0,63 мм.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением необходимо смешать в заданном соотношении до однородного состояния Microciment Devant и Liant в соотношении 2,33/1.

Для этого в чистую пластиковую тару наливают Liant, а затем, при постоянном перемешивании, постоянно добавляют Microciment Devant. Компоненты перемешивают до однородного состояния. Время работы с материалом после смешивания не более 2-х часов.

Microciment Devant наносится равномерным слоем на подготовленную поверхность при помощи кельмы. Время высыхания первого слоя около 3 часов. После высыхания, при необходимости, убрать дефекты наждачной бумагой с зерном 320. Убрать пыль. При нанесении светлых цветов, во избежание эффекта «чернения», рекомендуется использовать пластиковую кельму.

MAITRE
 DECÓ

ПОСМОТРИТЕ
ВИДЕО-
ИНСТРУКЦИЮ

