



Renovation Meubles et objets

**ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА
ДЛЯ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ
И ДВЕРЕЙ**

- Саморазглаживающаяся
- Устойчива к царапинам и сколам
- Моющаяся
- На водной основе и без запаха
- 2 в 1 (грунт+краска)

КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ

ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300



СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %

ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ



СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ДОЛГОВЕЧНОЕ И ЭЛАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

- Устойчивое к растрескиванию и не желтеющее со временем
- Грязеотталкивающая и моющаяся поверхность без остаточной липкости — идеальна для помещений с высокой проходимостью
- Антисептическая защита нового поколения предотвращает появление плесени, грибка и других биопоражений
- Защищает древесину от разрушения, продлевая срок службы мебели и декоративных элементов
- Идеально ложится на различные поверхности, обеспечивая ровный, мягкий матовый финиш

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Для внутренних покрытий
Тип полимера	Акрил
Тип ЛКМ	На водной основе
Основание	Дерево, ДСП, МДФ, ДВП
Белизна	95 %
Ср. расход	0,9 л/11 м²
ЛОС	<5
Межслойная сушка	6 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Базы под колеровку	База А (белая; светлые тона) База С (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу Maître Deco Renovation Meubles et objets

1. ПОДГОТОВКА

НЕОБРАБОТАННОЙ СТАРОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины отшлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить грунтом глубокого проникновения **Amorce**.



ГРУНТОВКА

глубокого проникновения
Maitre Deco Amorce

maitre-deco.ru

НОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и засмолки).

Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем влажной тряпкой.

СТАРЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, РАНЕЕ ПОКРЫТЫХ ЛАКАМИ, ЭМАЛЯМИ, ЛАЗУРЯМИ с хорошей несущей способностью

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашлифовать абразивным материалом (P240) и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить до прочного основания. Прочные покрытия с тонкослойными лазурями зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с Декоративной краской для мебели и дверей.

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Если изделие из дерева содержит трещины, глубокие царапины или сколы, удалить их при помощи шпаклевки для дерева.

По окончании работ дождитесь высыхания шпаклевки, зашлифуйте ее мелкой наждачной бумагой и на чисто протрите влажной тряпкой.

2. НАНЕСЕНИЕ

1. Тщательно перемешайте материал перед окрашиванием.
2. Нанесите краску с помощью широкой кисти вдоль волокон, чтобы материал лучше впитывался в поверхность.

Валик можно использовать, если дерево ровное и гладкое.

Время высыхания до нанесения второго слоя составляет 4-6 часов.

Время полного высыхания составляет 24 часа.

ВИДЕО- ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

