



PIERRE DE LUNE

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

С добавлением армирующих волокон

- Не требует тщательного выравнивания основания
- Возможно моделирование объемных фактур
- Уникальные пластичные свойства материала
- Высокая износостойкость
- Возможность реализации любых декоративных решений
- Выдерживает влажную уборку

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Применение декоративного фактурного материала PIERRE DE LUNE создает визуальное впечатление настоящей каменной поверхности, позволяя реализовать различные декоративные решения – от классической кладки из природного камня до старинного известнякового грота в обычном помещении.

ПОДГОТОВКА

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой. Обработать поверхность грунтом Atorgse в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности, время сушки 2-3 часа) валиком или кистью для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

После полного высыхания для цветового выравнивания подготавливаемой поверхности нанести грунт-краску Base Quartz (расход 0,15-0,30 кг/м², время сушки 6-12 ч), получаемая поверхность имеет легкую шероховатость. После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью

НАНЕСЕНИЕ

Декоративную штукатурку Pierre de lune наносят на подготовленную поверхность шпателем или кельмой из нержавеющей стали хаотичными или круговыми движениями, создавая фактурный рисунок.

Толщина наносимого слоя до 7 мм. Важно также регулировать усилие нажима на кельму, что существенно влияет на декоративный эффект. Для придания цвета и повышения декоративной привлекательности рекомендуется после полного высыхания фактуры наносить материалы: CIRE TEINTEE, LAQUE PERLE, LAQUE MAT, SATIN, FINEST, ONE COAT.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание	Минеральные основания (бетон, кирпич, минеральная штукатурка), гипсокартон, обои, предназначенные под покраску, деревянные поверхности, ДВП
ЛОС	<5
Ср. расход	1,0-2,0 кг/м²
Межслойная сушка	6-12 часов
Полное высыхание	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Колеровка	Не колеруется

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

