



FINEST

ГЛУБОКОМАТОВАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

Для отделки стен и потолков

- Высокопрочная
- Максимально укрывистая
- Антибликовый эффект
- Маскирует небольшие дефекты поверхности

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Глубокоматовая акриловая краска предназначена для отделки стен и потолков внутри помещений с нормальной и повышенной эксплуатационной нагрузкой.

На основе акриловых смол она обеспечивает прочное, долговечное покрытие, устойчивое к загрязнениям и многократной влажной уборке.

Благодаря высокой укрывистости и удобству нанесения, краска идеально подходит для использования в жилых комнатах — гостиных, детских, спальнях, а также в коридорах и офисных помещениях.

ПОДГОТОВКА

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку тщательно удалить.

Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости; промыть мыльным раствором, затем сполоснуть водой и высушить. Дефекты поверхности зашпаклевать, ошлифовать.

Основания, пораженные грибами или водорослями тщательно очистить сухим способом щеткой и обработать микробицидными растворами, дать полностью высохнуть.

Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения Maitre Deco Amorçe.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить кистью, валиком или краскопультом в два слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой до 10%, финишный слой наносится без разбавления.

При использовании метода безвоздушного нанесения краску необходимо перемешать и пропустить через сито/фильтр. Рекомендуемое рабочее давление от 140 до 180 бар, угол распыла факела 30-40°, диаметр сопла 0,011-0,013 дюйма.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание

Минеральные основания (бетон, кирпич, минеральная штукатурка), гипсокартон, обои, предназначенные под покраску, деревянные поверхности, ДВП

ЛОС

5

Белизна

98 %

Ср. расход

1 л/10 м²

Межслойная сушка

4-6 часов

Полное
высыхание

24 часа

Окончательный
набор прочности

28 дней

Базы под колеровку

База А (светлые тона)
База С (насыщенные тона)

Колеровка

Универсальными пигментными пастами или колорантами на водной основе

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300

