



EFFET MÉTALLISÉ

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

С металлизированным эффектом

- Может применяться как самостоятельное покрытие
- Высокая влагостойкость
- Возможна локальная реставрация
- 30 цветов в коллекции, компьютерная колеровка

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



Декоративная краска для создания различных эффектов с выраженным металлическим блеском. От искрящейся многоцветной ткани органзы до жёсткого блеска алюминия - EFFET MÉTALLISÉ - лучшее решение с превосходной укрывистостью в 1 слой. Представлено в 3-х базисах: Blanc, Or, Argent

НАНЕСЕНИЕ

Наносить материал на однородную предварительно выровненную, высохшую и чистую поверхность. Если необходимо, удалите шпателем имеющиеся непрочные части и отстающие слои старой краски.

Перед нанесением неокрашиваемые участки защитить монтажным скотчем, пленкой.

Обработать поверхность грунтом Amorce в один слой (расход 0,12-0,20 л/м² по гладкой поверхности, время сушки 2-3 часа) валиком или кистью для улучшения адгезии с последующими слоями отделочных материалов, укрепления и обеспыливания поверхности.

После полного высыхания подготавливаемой поверхности нанести краску Satin, чтобы поверхность была идеально гладкой (расход 0,15-0,3 кг/м², время сушки 6-12 ч). После полного высыхания первого слоя нанести второй слой при необходимости.

В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью. Рекомендуется колеровать краску Satin на полтона светлее финишного покрытия. Перед нанесением Effet Métallisé аккуратно перемешать вручную. Материал готов к применению.

Нанесение следует начинать с левого верхнего угла, двигаясь к правому нижнему. Во избежание заметных стыков на поверхности всегда работайте по мокрому краю, оставляя по краям минимальное количество материала. Инструмент: валик, кисть, губка

После работы инструменты промыть водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основание

Минеральные основания (бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые гипсокартонные плиты), а также на предварительно подготовленные деревянные основания из ДСП, ДВП и пр., загрунтованный металл и пенополистирол.

ЛОС

<5

Ср. расход

0,05-0,15 кг/м²

Колеровка

Осуществляется универсальными пигментными пастами компьютерным способом по каталогу Effet Métallisé.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

