



MICROCIMENT MAT PROTECTEUR

ЗАЩИТНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК ДЛЯ МИКРОЦЕМЕНТА

- Высокая водостойкость
- Износостойкость и прочность
- Устойчивость к пожелтению
- Матовая поверхность (блеск 10 при 60° по ISO 2813)
- Экономичный расход

ПОДГОТОВКА

Компонент А полностью вылить в чистую смешительную ёмкость и перемешать в течение 30 секунд, затем добавить компонент В и перемешивать в течение 2-3 минут до однородного состояния. Соотношение компонентов А/В (по массе): 4,5/1,0 (на 1 м² соотношение компонентов около 36 гр. лака/8 гр. отвердителя)

ВАЖНО: смешивание производить с помощью низкооборотного смесителя (300-400 об/мин). Особое внимание стоит обращать на перемешивание около дна и стенок емкости. Время работы материалом после смешивания не более двух часов.

НАНЕСЕНИЕ

1. Для первого слоя лак необходимо разбавить водой в соотношении 1/1.
2. Второй и третий слой лака наносятся не разбавленными.
 - Время между слоями 2 - 4 часа.
 - Не допускается нанесение толстым слоем.
 - Материал рекомендуется наносить в три слоя.
 - Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем влажной тряпкой.



**ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ**



**СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Для внутренних покрытий
Подойдет для	Полов, стен, мебели, помещений с высокой влажностью и прямым контактом с водой
Тип ЛКМ	На водной основе
Основание	Минеральные основания: бетон, бетонные блоки, кирпичная кладка, цемент, цементная штукатурка, гипс, гипсовые гипсокартонные плиты; Влагостойкие ДСП, ДВП и другие деревянные поверхности
ЛОС	<5
Ср. расход	40-50 г/ м ²
Ср. расход на 3 слоя	100 г/ м ²
Межслойная сушка	2 часа
Полное высыхание	24 часа
Колеровка	Не колеруется